

การเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบภายนอก ด้วยวัสดุเส้นใยเสริมแรง

Externally Bonded FRP Reinforcement for RC Structure

บทนำ

วัสดุประเภทเส้นใยเสริมกำลัง หรือ FRP (Fiber Reinforce Polymer) ได้เริ่มมีการใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา วัสดุประเภทนี้เมื่อนำมาใช้ร่วมกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วจะทำให้พัฒนาระบบของโครงสร้างนั้นเปลี่ยนไป

ปัจจุบันสถาบันทางด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ เช่น ACI (American Concrete Institute) หรือ fib (International Federation for Structural Concrete) ต่างได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดมาตรฐานการใช้งานวัสดุ FRP ในเดือนกรกฎาคม 2001 fib ได้จัดทำหนังสือรายงานข่าวฉบับที่ 14 นำเสนอ “Technical report on the design and use of external bonded fibre reinforced polymer reinforcement (FRP EBR) for reinforced concrete structures” และในปี ค.ศ. 2002 ACI ได้จัดทำ “ACI 440.2R-02 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures.” ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับที่จะทำให้วัสดุ FRP ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในอนาคต ในส่วนของ ว.ส.ท. ก็ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อแนะนำต่างๆ ในการใช้งานวัสดุ ประเภทนี้และปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อจัดทำเป็นแนวทางการใช้งานวัสดุประเภทนี้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในอนาคต

ในการจัดการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 นี้ ทาง ว.ส.ท. ก็ได้จัดช่วงสาธิตให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นผลของการเสริมกำลังโครงสร้างรับแรงอัดด้วยวัสดุประเภท FRP

แบบ fabric ผลการสาธิตแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเสริมกำลังของวัสดุอย่างเป็นที่น่าพอใจ

1. ภาพรวมการเสริมกำลังโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุ FRP การซ่อม การเสริมกำลัง การปรับปรุง ให้ได้ มาตรฐาน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการตีตัวอย่างมากในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา การเลื่อมสภาพของโครงสร้างสะพาน อาคาร พื้นที่จอดรถ เกิดจากการเลื่อมสภาพตามอายุขัย การเลื่อมสภาพเนื่องจากผลกระทบแวดล้อม การออกแบบหรือการก่อสร้างตั้งแต่แรกที่ไม่ดี การขาดการบูรณะรักษาหรืออุบัติเหตุ เช่น แผ่นดินไหว เมืองรวมเข้ากับภาระบรรทุกที่เพิ่มขึ้นทำให้โครงสร้างต้องการการออกแบบที่ซับซ้อนขึ้น ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรับแผ่นดินไหวก็มีความลำดับไม่ด้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว

การเสริมกำลังด้วยการยึดด้วยวัสดุโพลิเมอร์ เสริมเส้นใยแบบภายนอก

ปัจจุบันวัสดุ เทคโนโลยี และวิธีการในการเสริมกำลังได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่งที่ใช้คือ การใช้วัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใย

ที่ปัจจุบันวิศวกรรมสร้างมองว่าเป็นวัสดุที่ใหม่ และมีอนาคตที่ดี วัสดุประภานี้มีอยู่ในห้องทดลอง หลักๆ แล้วจะอยู่ในรูปของ

- แบบบางเรียงตัวทิศทางเดียว ความหนาประมาณหนึ่งมิลลิเมตร

- ผ้าหรือเส้นใยเรียงตัวในทิศทางเดียว หรือมากกว่า

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียดของวัสดุคอมโพลิตที่เรียงตัวแบบทิศทางเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับเหล็ก แสดงดังภาพ




Fig. 1-1: Uniaxial tension stress-strain diagrams for different unidirectional FRPs and steel. CFRP = carbon FRP, AFRP = aramid FRP, GFRP = glass FRP.

เหตุผลที่ทำให้วัสดุคอมโพลิตได้รับการยอมรับในการใช้เสริมกำลังโครงสร้างอย่างแพร่หลายมากขึ้น ประกอบด้วย ตัวมันเองก็สามารถน้ำหนักเบาทำให้ทำงานได้ง่ายในพื้นที่จำกัด ทำให้ไม่ต้องมีการใช้แรงร้านและลดค่าแรงในการติดตั้ง กำลังรับแรงดึงสูงมาก (ทั้งในสภาวะสถิตและระยะยาว สำหรับวัสดุคอมโพลิตบางประเภทเท่านั้น) สามารถผลิตให้มีความหนาแน่นได้ตามที่ต้องการ และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาด รูปทรงและมิติ แต่ในขณะเดียวกันวัสดุคอมโพลิตก็มีข้อด้อย เช่นกัน เช่น เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กซึ่งมีพฤติกรรมแบบ Elastoplastic และ วัสดุคอมโพลิตจะมีพฤติกรรมแบบ Linear Elastic to Failure ทำให้ความหนาแน่นลดลง และราคาของวัสดุคอมโพลิตเมื่อเทียบตามน้ำหนักของวัสดุ แล้วสูงกว่าเหล็กมาก (แต่เมื่อเปรียบเทียบต้นทุน โดยเทียบกำลังกันแล้วก็จะต่างกันน้อยลง) ยิ่งไปกว่านั้นวัสดุคอมโพลิตบางประเภท เช่น คาร์บอน และอะรามิด มีค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อน

ที่ไม่เท่ากับคอนกรีต และสุดท้ายคือเมื่อยูนิตที่อุณหภูมิสูง วัสดุคอมโพลิตอาจเลื่อมสภาพเร็วๆ ภายในเวลา 1 นาทีได้ ดังนั้น จึงไม่ควรคิดนำวัสดุคอมโพลิตมาใช้แทนเหล็กหรือวัสดุอื่นๆ อย่างขาดความเข้าใจ ในทางตรงกันข้าม ข้อดีของวัสดุคอมโพลิต คือรูปร่างเมินเทียบกับข้อด้อยของมัน และการตัดสินใจเลือกใช้ควรพิจารณาปัจจัยหลายๆ อย่าง นอกเหนือจากสมรรถนะทางกลแล้ว ควรพิจารณาถึงการทำงาน และความคงทนด้วย


2. เทคนิคและวัสดุ โพลิเมอร์เสริมเส้นใยในการเสริมกำลัง

การเลือกใช้วัสดุสำหรับการเสริมกำลัง เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ทุกๆ ระบบมีความเหมือนกันคือ เส้นใยและกาวสำหรับยึดตั้งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกัน ดังนั้นหมายความว่า การสำหรับระบบหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานกับเส้นใยของอีกระบบหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้นระบบการแบบหนึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะให้แรงยึดเกาะที่ดีกับคอนกรีตที่จะนำมาใช้ในการเสริมกำลังแบบการยึดภายนอก

วัสดุแบบแผ่นจากพื้นผิวที่เรียบและตรงในขณะที่วัสดุแบบพื้นผิวจะมีความสำหรับพื้นผิวสูง การทำงานจริงและการติดตั้ง เช่น การเตรียมพื้นผิว อุณหภูมิ มีความสำคัญมากในการที่จะให้แรงยึดเกาะที่ดี ส่วนประกอบสำคัญของระบบประกอบด้วย กาว, Resin matrices, เส้นใย ซึ่งจะได้อธิบายโดยย่อ ดังนี้

กาว

หน้าที่ของกาวคือการถ่ายแรงเฉือนระหว่างพื้นผิวคอนกรีตกับวัสดุคอมโพลิต ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมโครงสร้างแบบคอมโพลิตได้อย่างสมบูรณ์ ศาสตร์ของการนี้เป็นสาขาวิชาการ



เบริร์ยบเทียบลักษณะการวิบัติของถูกตัวอย่าง

อย่างหนึ่ง เช่น เคมีของพื้นผิว เคมีของโพลิเมอร์ การวิเคราะห์ความคื้นและกลศาสตร์การแตกหัก

การที่ใช้ในการยึดโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้กาวอีพอกซี่ ซึ่งประกอบด้วย Resin และ Hardener และสารผสมเพิ่มอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เมื่อใช้งานอีพอกซี่จะมีแนวความคิดด้านเวลาที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาคือ Pot Life และ Open Time โดย Pot Life จะแสดงถึงระยะเวลาที่เราสามารถใช้งานอีพอกซี่ได้หลังจากที่เราผสม Resin กับ Hardener แล้ว ก่อนที่อีพอกซี่จะแข็งตัว Open Time หมายถึง ระยะเวลาระหว่างการทำกาวบันการที่ทำไปแล้วและการสามารถที่จะยึดติดเข้าด้วยกัน ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ Glass Transition Temperature ซึ่งหมายถึง อุณหภูมิที่โพลิเมอร์เปลี่ยนสภาพจากวัสดุที่แข็งเหมือนแก้วไปเป็นวัสดุที่นิ่มน้ำเหมือนยาง

Matrices

Matrix สำหรับวัสดุคอมโพลิต สามารถใช้ได้ทั้งประเภท Thermosetting และ Thermoplastic แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้วัสดุประเภท Thermosetting มากกว่า หน้าที่ของ Matrix คือ การป้องกันวัสดุคอมโพลิตจาก การเสียดสี การสึกกร่อนจากสภาพแวดล้อม การยึดเส้นใยเข้าด้วยกันและช่วยการกระจายน้ำหนัก

อีพอกซี่ โพลีอีสเทอร์และไวนิลออกสเตอร์ เป็น Matrix ที่นำมาใช้กับเส้นใยเสริมกำลังสมรรถนะสูง ทั้งหมดนี้เป็น Thermosetting ซึ่งทำการผลิตได้ย่างและทนทานต่อสารเคมีได้ดี โดยทั่วไปแล้วอีพอกซี่จะมีคุณสมบัติทางกลดีกว่าโพลีอีสเทอร์และไวนิลออกสเตอร์ และมีความคงทนสูงมาก ในขณะที่โพลีอีสเทอร์และไวนิลออกสเตอร์จะมีราคาถูกกว่า

Fiber

วัสดุโดยส่วนใหญ่จะมีความแข็งแรงและความหนาแน่นอยู่ในรูปของเส้น ไม่มากกว่าเมื่อยุ่งในรูปของกลุ่มก้อนเส้น ไปที่มี Aspect Ratio (อัตราส่วนระหว่างความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลาง) สูงจะให้การถ่ายแรงผ่านทาง Matrix สูงเส้นไปที่มีประสิทธิภาพมาก ดังนั้นทำให้ข้อดีของเส้นไปได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ เส้นใยที่เราสนใจในการเสริมกำลังคือ เส้นใยแบบต่อเนื่องซึ่งจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5-20 ไมครอน และสามารถผลิตในแบบการเรียงตัว



ลักษณะการวิบัติของลูกตัวอย่างที่ได้รับการเสริมกำลังสองชั้น

ทิคทางเดียวหรือสองทิคทาง เส้นใยที่ใช้ในการเสริมกำลังทั้งหมดจะมีคุณสมบัติ Linear Elastic to Failure คือ ไม่มีการครากเหมือนเหล็กเสริม โดยหลักๆ แล้วจะมีเส้น ไสامประภาท ที่ใช้ในการเสริมกำลังด้านวิศวกรรมโยธาคือ แก้ว (Glass), อะรามิด (Aramid) และคาร์บอน (Carbon)

เส้นใยแก้วแบบต่อเนื่องที่ใช้แบ่งเป็น สามประเภท คือ แบบ S, แบบ E และแบบ AR หรือ Alkali Resistant ไส้แก้วแบบ E เป็นแบบที่มีกรอบอิฐและอลูมิเนียมสูง มีข้อด้อยคือ มีความหนาต่อตัวมาก แต่เส้นใยแบบ S มีความแข็งแรงและมีความหนาเท่ากับเส้นใยแบบ E แต่ก็ยังไม่ทนต่อความเป็นด่างเข่นกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกัดกร่อนจากความเป็นด่างของซีเมนต์ จึงมีการเติมสารเซคอน (Zircon) ลงไป เส้นไส้มีลุ่มจะมีคุณสมบัติเหมือนกับไส้แก้วแบบ E ข้อดีของไส้แก้วคือราคากูญ

เส้นใยอะรามิด ได้รับการแนะนำเมื่อปี ค.ศ. 1971 และได้รับการผลิตโดยหลายผู้ผลิต โดยใช้ชือแตกต่างกันไป เส้นใยอะรามิดโดยทั่วไปจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 12 ไมครอน อะรามิดจะแสดงพฤติกรรมแบบไม่เป็นเส้นตรง และมีความหนาเท่ากับเส้นใย นอกจากนี้แล้ว มันยังมีความหนาแน่น ความหนาต่อความเสียหาย และทนต่อความล้าได้เป็นอย่างดี

เส้นใยคาร์บอนปกติจะใช้วัตถุดิบแบบ Pitch หรือ PAN ในการผลิต เส้นใยแบบ Pitch

ผลิตมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมที่ผ่านการกรอง ฉีดผ่านหัวฉีดขนาดเล็กและทำให้คงรูปด้วยความร้อน ส่วนเส้นไนเบบ PAN ผลิตจาก Polyacrylonitrile ซึ่งจะกล้ายสภาพเป็นคริบอน เมื่อถูกเผาด้วยความร้อน เส้นไนเบบ Pitch จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9-18 ไมครอน ส่วนเส้นไนเบบ PAN จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 ไมครอน โครงสร้างของเส้นไนเบบอนไฟเบอร์จะแตกต่างกันไปตามการเรียงตัวของผลึก ที่ระดับการเกิดคริบอนสูง จะมีการเรียงตัวที่ดีและให้ความแข็งสูง เส้นไนเบบอนแบบ Pitch จะเหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปและมีค่ากำลังต่อความยืดหยุ่นตัวสูง ส่วนเส้นไนเบบอนแบบ PAN จะให้กำลังและความยืดหยุ่นตัวสูง

3. พื้นฐานการออกแบบและแนวความคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย

พื้นฐานการออกแบบและแนวความคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในรายงานฉบับนี้กล่าวถึง การใช้วัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยในการซ่อมและเสริมกำลังภายนอกเท่านั้น

ความต้องการทั่วไป

เพื่อรับประกันความปลอดภัยของโครงสร้างที่เสริมกำลัง จำเป็นต้องเลือกระบบวัสดุโพลิเมอร์เสริมเส้นใยอย่างถูกต้อง รวมทั้งมีการออกแบบและมีรายละเอียดในการทำงานอย่างถูกต้อง

วิศวกรโครงการควรมีประสบการณ์ในการออกแบบการซ่อมอาคารและควรมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุและระบบ รวมถึงพฤติกรรมโครงสร้างหลังการเสริมกำลัง และความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความต้องการในการออกแบบ

ข้อมูลการออกแบบและการประเมินประสานของภาระทุกจลดต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบด้วย ในการออกแบบจะต้องมีการระบุถึงสภาวะสุดขีดต่างๆ ด้วยการออกแบบจะต้องแสดงถึงผลของการเสริมกำลังให้กับหน้าตัดนั้นๆ (การออกแบบ



เครื่องทดสอบช่องทาง บ. CPAC ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการทำการทดสอบ

ที่สมมติให้มีพฤติกรรมประกอบแบบสมบูรณ์) และความสามารถในการถ่ายแรงผ่านหน้าตัดที่ยืดเคะ (การตรวจสอบการหลุดลอก)

เนื่องจากวัสดุ FRP เป็นวัสดุที่ขาดความเป็นพลาสติก จึงไม่ยอมให้มีการ Redistribution ของโมเมนต์ในหน้าตัด เว้นแต่ว่าจะมีการ Confine คอนกรีตอย่างเพียงพอ

การออกแบบควรประกอบด้วยการตรวจสอบทั้ง สภาวะสุดขีดการใช้งาน (Servicability Limit State, SLS) และสภาวะสุดขีดกำลัง (Ultimate Limit State, ULS) ในบางครั้งการออกแบบอาจถูกควบคุมด้วยสภาวะสุดขีดการใช้งาน การออกแบบจะต้องคำนึงถึงสภาวะการณ์ ต่อไปนี้

- สภาวะการณ์ใช้งานติดต่อกัน ภายใต้การใช้งานปกติของโครงสร้าง

- สภาวะการณ์ภายใต้อุบัติเหตุ เท่ากับการสูญเสียการเสริมกำลังแบบไม่คาดฝัน (เช่น แรงกระแทก ไฟไหม้)

- ข้อพิจารณาพิเศษในการออกแบบ (เช่น ความต้านทานแรงกระแทก ความทนไฟ)

การตรวจสอบสภาวะสุดขีดการใช้งาน

ประกอบด้วยการตรวจสอบ

- ค่าความเดิน : จะต้องจำกัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกล็กเสริมเกิดคราบ ความเสียหายหรือการคืนของคอนกรีตที่มากเกินไป และการคืนและการวิบัติจากการคืนของ FRP

- การเสียรูปหรือการแอลนตัว ซึ่งเป็นตัวจำกัดการ

ใช้งานของโครงสร้าง และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างที่ไม่ได้รับน้ำหนักหรือแลดูไม่สวยงาม

- การแตกร้าว (รวมถึงการหลุดลอกของ FRP) ซึ่งทำให้โครงสร้างเสียความคงทน ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ และแลดูไม่สวยงาม หรือการแตกร้าวที่ทำให้สูญเสียการยึดเกาะของ FRP กับคอนกรีต

ถ้าเหตุผลในการเสริมกำลังเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้งาน สภาวะสุดขีดการใช้งานจะเป็นตัวควบคุมการออกแบบ แต่ถ้าเหตุผลในการเสริมกำลังโครงสร้างเพื่อการเพิ่มด้านกำลังรับน้ำหนัก เช่น อาจเกิดจากส่วนของโครงสร้างที่รับแรงดัดต้องรับน้ำหนักมากขึ้น กรณีนี้การออกแบบ สภาวะสุดขีดด้านกำลังจะเป็นตัวควบคุมการออกแบบ

การตรวจสอบสภาวะกำลังสุดขีด

ที่สภาวะกำลังสุดขีดจำเป็นต้องพิจารณารูปแบบการวินด์แบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยปกติแล้วจะแบ่งการพิจารณา เป็นการสมมติให้เกิดพหุติกรรมค่านะประกอบแบบสมมูลรูป และการตรวจสอบการหลุดลอกที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ต้องพิจารณาการประเมินประสานของภาระบรรทุกแบบต่างๆ และค่าความปลดภัยต่างๆ ทั้งค่าความปลดภัยของวัสดุ และค่าความปลดภัยของน้ำหนักบรรทุก

และมีค่ากำลังรับแรงดึงประลัยที่ 35,000 ksc ค่าการยึดตัวประลัยที่ 1.5% จำนวนหนึ่งชั้น

3. ตัวอย่างที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุ CFRP แบบ Fabric ที่มีปริมาณเส้นใย 230 กรัมต่อตารางเมตร และมีค่ากำลังรับแรงดึงประลัยที่ 35,000 ksc ค่าการยึดตัวประลัยที่ 1.5% จำนวนสองชั้น

ผลการทดสอบที่ได้แสดงให้เห็นถึงกำลังรับแรงอัดของลูกตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับการเสริมกำลังอย่างชัดเจน ในกรณีใช้งานจริงผลกระทบจากการเสริมกำลังอาจไม่เป็นตามผลการทดสอบเนื่องจากโครงสร้างจริงจะมีการเสริมเหล็กทั้งในแนวแกน และเหล็กปลอก และมี Slenderness Ratio ที่เปลี่ยนไป ผู้ที่สนใจรายละเอียดในการออกแบบการเสริมกำลังโครงสร้างควรศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารของ Fib และ ACI ที่ได้ระบุไว้ในบทนำ

สรุป

วัสดุ FRP ได้รับการยอมรับและเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกในการเป็น

ผลการทดสอบที่ได้

ตัวอย่าง	ควบคุม	เสริมกำลังด้วย CFRP แบบ Fabric 1 ชั้น	เสริมกำลังด้วย CFRP แบบ Fabric 2 ชั้น
กำลังรับแรงอัด (ksc)	450	550	700

4. การสาธิตการเสริมกำลังโครงสร้างรับแรงอัดด้วยวัสดุ FRP แบบ Fabric

การสาธิตนี้ได้ทำโดยการทดสอบกำลังรับแรงอัดของลูกคอนกรีตแบบ Cylinder ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว กำลังรับแรงอัดที่ออกแบบไว้ที่ 400 ksc ที่ 28 วัน โดยได้แบ่งตัวอย่างที่ใช้การทดสอบนี้เป็นสามตัวอย่างด้วยกัน คือ

1. ตัวอย่างควบคุมเป็นลูกตัวอย่างคอนกรีตธรรมชาติ ไม่ได้รับการเสริมกำลัง

2. ตัวอย่างที่ได้รับการเสริมกำลังด้วยวัสดุ CFRP แบบ Fabric ที่มีปริมาณเส้นใย 230 กรัมต่อตารางเมตร

ทางเลือกหนึ่งในการเสริมกำลังโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างสามารถรับกำลังได้เพิ่มขึ้นหรือเพิ่มส่วนความปลดภัยในแก็ตโครงสร้าง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา กำลังรับแรงดึงสูง และไม่เป็นสนิม ผู้ออกแบบ ผู้ใช้งาน ผู้ติดตั้ง ควรมีความรู้ในการใช้งานวัสดุนี้อย่างแท้จริง ปัจจุบัน ว.ส.ท. อุยร์ห่วง การศึกษาข้อกำหนดต่างๆ ใน การออกแบบของมาตรฐานต่างประเทศ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานใช้งานภายในประเทศ

